

Vedakoll

Pagina 1 de 3

DESCRIÇÃO

Vedakoll é um impermeabilizante flexível composto por agregados minerais e polímeros. Indicado para o tardo de rochas e pisos cimentícios, inibindo eflorescência e infiltração de umidade ascendente. O produto monocomponente é dissolvido em água, e distingui-se pelas seguintes qualidades:

- Alta Ancoragem Mecânica
- Alta Ancoragem Química
- Flexibilidade

INDICAÇÕES DE USO:

- Mármore, Granito, Limestone, Quartzito.

NÃO INDICADO PARA:

- Materiais industrializados, que não apresentam nenhuma absorção.

MODO DE USAR:

1. Preparação da Base:

- As superfícies de aplicação devem estar firmes, limpas, secas e isentas de óleos, graxas, gesso, tintas ou qualquer outro elemento que possa impedir a boa fixação e formação da camada;

2. Instruções para uso:

- Misturar em um recipiente plástico, o saco de 10 kg do Vedakoll com a quantidade de 3L de água. Informação desta proporção recomendada está também na etiqueta (verso da embalagem);
- Misturar bem até a argamassa apresentar consistência pastosa e homogênea;
- Deixar em repouso por 10 minutos para que os aditivos químicos reajam;
- Misturar novamente antes de iniciar a aplicação;

3. Aplicação:

- Use um rolo de textura (cabelo de anjo) para a aplicação;
- Encharque o produto e aplique a primeira camada no tardo (verso) e/ou laterais da rocha;
- Espere o produto secar naturalmente e aplique a segunda camada em sentido cruzado à primeira, sem exceder um período máximo de 4 horas.
- É necessário que seja feita uma camada com uma espessura mínima de 2 mm;
- Para garantir a impermeabilização do verso das placas, é imprescindível seguir criteriosamente o processo de preparo e aplicação descritos. A Akemi não recomenda outros métodos de aplicação;
- Após a aplicação, aguardar no mínimo 24h para realizar o assentamento.
- Após a aplicação aguardar 72 horas para assentamentos na vertical.
- Após a aplicação aguardar 72 horas para empilhar um ladrilho sobre o outro.

DADOS IMPORTANTES:

- Respeite a dosagem de água no preparo do produto conforme indicação da embalagem;
- Não adicione água ou qualquer outro material ao produto já pronto;
- Recomenda-se que a impermeabilização seja realizada em temperatura ambiente entre 5 °C e 35 °C e temperatura da base entre 10 °C e 28 °C;
- Não aqueça a peça antes de realizar a aplicação;
- Não aplique o Vedakoll em áreas externas em dias chuvosos;
- Não deixe secar o produto sob luz direta do sol e ao vento;
- Proteja o revestimento após a aplicação por 24h de chuva e/ou umidade;
- Não ultrapassar o período de utilização de 2 horas;
- Utilize equipamento de proteção como luvas, máscaras e óculos de proteção;

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:**• Composição**

Cores	Branca / Bege
Composição	Cimento, cargas minerais e aditivos
Consumo	10m ² - 12m ²

- **Certificados / Norma NBR 11905**

Resistência à pressão positiva de água	70 m.c.a (metros de coluna de água)
Resistência à pressão negativa de água	25 m.c.a (metros de coluna de água)

ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em local fresco, sem exposição ao sol, em sua embalagem original devidamente fechada. Validade de 6 meses se respeitadas as condições de estocagem.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Recomenda-se a utilização correta dos EPI's (óculos de proteção, luvas e máscara). Para mais detalhes consultar a FDS (Ficha de Dados de Segurança) do produto.

OBSERVAÇÕES

As informações acima foram criadas de acordo com os mais recentes desenvolvimentos e tecnologia de aplicação em nossa empresa. Devido ao grande número de diferentes fatores de influência, essas informações só podem ser de natureza não vinculativa. O usuário deve em cada caso experimentar o produto em um local discreto ou fazer uma amostra.